



DR型



★DR-70は15mm・DR-100は20mm
角をカットしてあります。

DR-70
DR-100

品 番	R (mm)	b (mm)	梱 包 数
DR-25	25	25	50本入
DR-30	30	30	40本入
DR-40	40	40	30本入
DR-50	50	50	20本入
DR-70	70	70	10本入
DR-100	100	100	4本入

PS発泡グリーン 品番・寸法/入数一覧 (L=2,000mm)

三角型					
品 番	寸 法 (mm)	梱包数	品 番	寸 法 (mm)	梱包数
A-10	7×7×10	500	A-40	28.3×28.3×40	50
A-15	10.6×10.6×15	300	A-45	31.8×31.8×45	50
A-20	14.1×14.1×20	200	A-50	35.4×35.4×50	50
A-25	17.7×17.7×25	100	A-60	42.4×42.4×60	30
A-30	21.2×21.2×30	100	A-70	49.5×49.5×70	20
A-35	24.8×24.8×35	100	A-100	71×71×100	12

3 分 勾 配 型			5 分 勾 配 型		
品 番	寸 法 (mm)	梱包数	品 番	寸 法 (mm)	梱包数
TA-30-3	18.7×18.7×30	100	TA-20-5	11.8×11.8×20	100
			TA-30-5	17.6×17.6×30	100

角 型					
品 番	寸 法 (mm)	梱包数	品 番	寸 法 (mm)	梱包数
30-D	10×10×角	200	34-D	30×30×角	40
31-D	15×15×角	100	35-D	40×40×角	20
32-D	20×20×角	100	LD-1520	15×20×角	100
33-D	25×25×角	50	LD-2030	20×30×角	50

R 型					
品 番	寸 法 (mm)	梱包数	品 番	寸 法 (mm)	梱包数
R-2	15×15×15R	200	R-8	35×35×35R	50
R-3	18×18×20R	200	R-10	50×50×50R	25
R-5	25×25×25R	100	R-12	70×70×70R	12
R-6	28.5×28.5×30R	50	R-15	100×100×100R	6

DR型					
品 番	寸 法 (mm)	梱包	品 番	寸 法 (mm)	梱包数
DR-25	25×25×25R	50	DR-50	50×50×50R	20
DR-30	30×30×30R	40	DR-70	70×70×70R	10
DR-40	40×40×40R	30	DR-100	100×100×100R	4

半 円 型		
品 番	寸 法 (mm)	梱包数
DW-10	20×10R	100

片／両テーパ型					
品 番	底辺×高さ×上辺 (mm)	梱包数	品 番	底辺×高さ×上辺 (mm)	梱包数
1S/W	30×25×25	50	20S/W	20×20×15	50
2S/W	25×20×20	50	21S/W	15×15×10	100
3S/W	20×15×15	100	22S/W	15×10×10	200
4W	30×15×20	50	23S/W	10×10×7	300
5S/W	25×15×20	50	24S/W	15×12×12	200
6S/W	20×10×15	100	25S	15×9×12	200
8S/W	25×15×15	100	26S	12×9×9	200
9W	25×10×20	100	28S	9×6×6.5	500
12S/W	30×20×25	50	31S/W	15×15×12	100
13S/W	30×20×20	50	38S	50×50×40	15
14S/W	30×15×25	50	39W	50×20×40	40
15S	40×25×30	40	40S	40×30×30	40
16S	25×30×19	50	41S/W	30×30×25	40
17S/W	25×25×20	50	42S/W	50×30×40	20
18S/W	40×20×35	40	43S	70×30×60	15
19S/W	30×25×20	50	44W	30×30×20	40

二 段 型					
品 番	寸 法 (mm)	梱包数	品 番	寸 法 (mm)	梱包数
E-4	25×25×8 (s)	50	E-6	30×30×8 (s)	50

■PS発泡グリーン [物性表]

(ポリスチレン製)

項 目	測定値	単位	試 験 方 法	備 考
発泡倍率	3~4	倍		当社測定値
吸水率	0.91	%	JIS K 7209 準拠	
引張強度	7.93	MPa	JIS K 7162 準拠	
圧縮強度	13.8	MPa	JIS K 7181 準拠	
最高使用温度	80	°C		変形開始
寸法収縮率	±0	%	20° ±2°C	材令60日 3時間恒温
	-0.06	%	40° ±2°C	
	-0.05	%	70° ±2°C	
	-0.12	%	80° ±2°C	

※本物性は測定値であり保証値ではありません。

⚠ 使用上の注意

- 釘打ちは15cm間隔にて施工されることをおすすめします。
- 転用の禁止／この製品は土木・建築用資材です。本来の用途以外にはご使用にならないで下さい。
- 火気注意・その他／本製品は火気に近づけますと変形しますので、ご注意下さい。直射日光・薬品・油等には十分注意の上、保管・お取り扱い下さい。また、ベンジン等、溶剤で表面を拭かないようご注意下さい。
- 色相について／本製品は環境に配慮した再生材を使用していますので、色相については製品毎に濃淡が異なる場合があります。